

技术数据表  
YIPIN® 铬系颜料  
钼铬红307



版本	2008-12-01
产品类型	大红色颜料
产品形状	粉末
化学分类	橘红色颜料 25PbCrO <sub>4</sub> PbMoO <sub>4</sub> .PbSO <sub>4</sub>
颜色索引	颜料红 104 (77605)
CAS No.	12656-85-8
用途建议	油墨、涂料

### 颜色值和着色强度

参照	标准:		测试方法
	最小	最大	
粘接剂	测试用醇酸树脂		DIN 55 983(1983)
颜色	近似	稍	ISO 3711-1990 <sup>41</sup>
相对着色力 [%]	95	105	ISO 3711-1990 <sup>41,41</sup>

### 技术数据

	最小	最大	测试方法
水溶物[%]		2.0	DIN EN ISO787 part3(1995)
PH 值	4.0	8.0	DIN EN ISO787 part9(1995)
105°C挥发物 [%]		2.0	ISO 3711-1990 <sup>41,41</sup>
筛余物 (0.045mm) [%]		0.5	DIN 53195 (1990)
吸油量 [g/100g]		22	DIN EN ISO787 part5 (1995)

### 标准包装

25kg/包 1t/袋

### 运输和贮存

为了避免风化作用。应贮存干燥的地方，同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品：应封闭包装以防止吸潮和污染。

### 安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中，此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家，要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

我司无论在口头上、书面上或试验上的技术意见均出于诚意，但不做保证，对第三者所有权亦然。用户对于我司供应的产品，亦有责任进行试验，以验证是否适合所拟定工艺和用途。由于对我司产品所进行的运用、用途和工艺均非我司所能控制，因而应由用户本身负责。在我司的一般售货及交货条件范围内，我司当然要供应品质一致的产品。

YIPIN PIGMENTS, INC.  
一品颜料

Tel:+1-909-243-7394 Fax:+1-909-243-7397  
Tel:+86-21-5950 8509 Fax: +86-21-5950 7893

www.yipin.com  
gwq@yipin.com