

技术数据表
YIPIN® 防锈颜料
云母氧化铁红MIOR



版本	2006-12-11
产品类型	红褐色颜料
产品形状	粉末
化学分类	天然云母氧化铁 α -Fe ₂ O ₃
颜色索引	颜料红 101 (77491)
CAS No.	1309-37-1

技术数据

	最小	最大	测试方法
水溶物 [%]		0.3	DIN EN ISO787 Part 3 (1995)
筛余物 (0.045mm) [%]		5.0	DIN 53195(1990)
PH 值	5.5	7.5	DIN EN ISO787 Part 9 (1995)
Fe ₂ O ₃ [%]	85		DIN 55913 Sheet 2 (1972)
挥发物 (刚制造) [%]		0.5	DIN EN ISO 787 Part 2 (1995)
片状含量	50		DIN EN ISO 10601
震实密度 [g/ml]	1.7~1.9		DIN EN ISO 787 part 11 (1995)
吸油量 [g/100g]	约 12		DIN EN ISO787 Part 5 (1995)
密度 [g/ml]	约 4.9		DIN EN ISO787 part 10 (1995)

标准包装

25kg/包 1t/袋

运输和贮存

为了避免风化作用, 应贮存干燥的地方, 同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品, 应封闭包装以防止吸潮和污染。

安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中, 此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家, 要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

我司无论在口头上、书面上或试验上的技术意见均出于诚意, 但不做保证, 对第三者所有权亦然。用户对于我司供应的产品, 亦有责任进行试验, 以验证是否适合所拟定工艺和用途。由于对我司产品所进行的运用、用途和工艺均非我司所能控制, 因而应由用户本身负责。在我司的一般售货及交货条件范围内, 我司当然要供应品质一致的产品。