

技术数据表  
YIPIN® 防锈颜料  
锌铬黄509



版本	2004-02-19
产品类型	黄色颜料
产品形状	粉末
化学分类	黄色颜料 4ZnO.4CrO <sub>3</sub> .K <sub>2</sub> O.3H <sub>2</sub> O
颜色索引	颜料黄 36 (77955)
CAS No.	49663-84-5

### 技术数据

	最小	最大	测试方法
氧化锌含量(以 ZnO 计)%	35	40	GB/T3185-1992
三氧化铬含量(以 CrO <sub>3</sub> 计)%	43		DIN 55913(1972)
105°C挥发物%		1.0	DIN EN ISO 787 Part 2 (1995)
筛余物(325 目) %		0.5	DIN 53195(1990)
氯化物含量(以 Cl 计)%		0.1	DIN EN ISO 787 Part 13(1973)
吸油量 (g/100g)		40	DIN EN ISO787 Part 5 (1995)

### 标准包装

25kg/包

### 运输和贮存

为了避免风化作用, 应贮存干燥的地方, 同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品, 应封闭包装以防止吸潮和污染。

### 安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中, 此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家, 要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

我司无论在口头上、书面上或试验上的技术意见均出于诚意, 但不做保证, 对第三者所有权亦然。用户对于我司供应的产品, 亦有责任进行试验, 以验证是否适合所拟定工艺和用途。由于对我司产品所进行的运用、用途和工艺均非我司所能控制, 因而应由用户本身负责。在我司的一般售货及交货条件范围内, 我司当然要供应品质一致的产品。

YIPIN PIGMENTS, INC. Tel:+1-909-243-7394 Fax:+1-909-243-7397

一品颜料

Tel:+86-21-5950 8 5 0 9 Fax: +86-21-5950 7893

www.yipin.com

cy@yipin.com